

PRODUCTINFORMATIE

MegaMix Drainagemortel

MMD

Mortelkwaliteit levering op samenstelling

MMD-1

Samenstelling

Portlandcement (CEM I)
Grind / Steenslag 2-6 / 4-8

Eigenschappen specie

Volumieke massa ca. 1.750 kg/m³
Verwerkingstijd na aanmaak ca. 2 uur

Productinformatie steenslag

Korrelgroep 2-6 / 4-8 mm
Soortelijke massa ca. 2.640 kg/m³

Houdbaarheid

12 maanden na productiedatum

